

wedi Fundo/Riolita Kleberset

- Abgestimmtes System für wedi Fundo Riolita Duschelemente
- Flexkleber für die wedi Duschelemente sowie Fliesen und Platten aus Steinzeug und Feinsteinzeug, Mosaik, verfärbungsunempfindlicher Naturwerkstein, Betonwerkstein. Wohnbereiche, Gewerbe- und Industriebereiche, Feucht- und Nassräume, Schwimmbäder, Operationsräume, Fluchtwege, Balkone und Terrassen, Fassaden. Zum Spachteln und Ausgleichen kleinerer Flächen bis 20 mm Schichtstärke.



Allgemeine Produktbeschreibung

Eimerset, bestehend aus einem Flexkleber und 1 Zahnkelle 8 mm

Anwendungsbereiche

Zum Verkleben der wedi Duschelemente sowie Keramik auf wedi im Nassbereich

Produkteigenschaften

für innen und aussen
leicht verarbeitbar

Verarbeitung

Die Untergründe müssen tragfähig, formbeständig sowie frei von klaffenden Rissen und haftungsmindernden Stoffen (z.B. Staub, Öl, Wachs, Trennmitteln, Ausblühungen, Sinterschichten, Lack- und Farbreste, alte Bodenklebstoffreste) sein. Mit der Glättkelle eine Kontaktschicht aufziehen, dann mit passender Zahnkelle das Kammbett aufziehen (Werkzeugwinkel 45 °- 60 °). Nur so viel Mörtel aufziehen, wie innerhalb der klebeoffenen Zeit (30 Min.) mit Fliesen belegt werden kann. Duschelemente oder Fliesen unter Druck einlegen, einschieben und justieren. Fugennetz vor der Erhärtung auskratzen und Belag abwaschen. Unebenheiten im Untergrund oder notwendige Gefälle können kleinflächig bis zu 20 mm Schichtstärke auf gespachtelt werden.

Technische Eigenschaften Flexkleber

Pulver-Komponente	Spezial-Flexkleber zum Spachteln und Ausgleichen kleinerer Flächen bis 20 mm Schichtstärke.
Reifezeit	ca. 3 - 5 Minuten
Verarbeitungszeit	ca. 3 - 4 Stunden
Klebeoffene Zeit	ca. 30 Minuten
Zeitangaben	beziehen sich auf den normalen Temperaturbereich +23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit; höhere Temperaturen verkürzen, niedrigere verlängern diese Zeiten
Verarbeitungstemperatur	ab +5°C bis max. +30°C verarbeitbar
Belastbarkeit	nach ca. 3 Tagen, in gewerblichen Objekten und Schwimmbädern nach ca. 28 Tagen

Verbrauch

Ca. 1.0 kg/mm² je mm Schichtdicke

Lieferform

- Pulverkomponente Flexkleber 5 kg
- Zahnkelle 8 mm
- Verpackung: Eimer

Lagerung

Trocken und frostfrei lagern, im Originalgebinde verschlossen 6 Monate lagerfähig.

Sicherheitshinweis

Nicht kennzeichnungspflichtig nach GefStoffV. Enthält Zement. Reagiert mit Feuchtigkeit/Wasser alkalisch, deshalb Haut und Augen schützen. Bei Berührung sofort mit Wasser spülen. Bei Augenkontakt zusätzlich Arzt aufsuchen. Das Produkt ist brennbar und kann gegebenenfalls mit Luft eine explosionsfähige Atmosphäre bilden. Staubbildung und elektrostatische Aufladung vermeiden.

Garantie

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.