PE-Randdämmstreifen | Standard

Anwendungsbereich

schallbrückenfreie Verlegung schwimmender Estriche jeder Art; als Trennung des Estriches vom Mauerwerk oder sonstiger Einbauten

Produktzusammensetzung/Werkstoff

extrudierter Polyethylen-Schaumstoff, geschlossenzellig

Format

Längen: 50 und 25 m
Höhen: 80/100/120/150 mm
Strärken: 5/8/10 mm

Ausführung

Rollenware, Dicke 5, 8 bzw. 10 mm ohne Abreißschlitzung

Verpackung

Rolle im PE-Sack

Technische Daten

Temperaturbeständigkeit langfristig	80 bis 85 °C
Temperaturbeständigkeit kurzfristig	90 °C
Brandverhalten gem. ÖN EN 13501-1	E
Brandverhalten gem. DIN 4102	B2
Formbeständigkeit bei + 40 °C	< 10 %
Dickentoleranz (gem. ÖN EN 13163)	± 1 mm
Längentoleranz (gem. ÖN EN 13163)	- 1 %; + ∞
Breitentoleranz (gem. ÖN EN 13163)	± 0,6 %

Thumag AG · Alleestrasse 9 · CH-9326 Horn · Telefon 071 844 40 40 · Telefax 071 844 40 49 · info@thumag.ch · www.thumag.ch

Lieferprogramm

Artikelnummer	Bezeichnung	Abmessungen (Länge x Höhe)	Verpackungseinheit
200100000	Standard, Stärke 5 mm	50 m x 80 mm	15 Rollen
200101000	Standard, Stärke 5 mm	50 m x 100 mm	12 Rollen
200102000	Standard, Stärke 5 mm	50 m x 120 mm	10 Rollen
200103000	Standard, Stärke 5 mm	50 m x 150 mm	8 Rollen
200105000	Standard, Stärke 8 mm	50 m x 100 mm	12 Rollen
200106000	Standard, Stärke 8 mm	50 m x 120 mm	10 Rollen
200107000	Standard, Stärke 8 mm	50 m x 150 mm	8 Rollen
200110000	Standard, Stärke 10 mm	25 m x 100 mm	12 Rollen
200111000	Standard, Stärke 10 mm	25 m x 120 mm	10 Rollen
200112000	Standard, Stärke 10 mm	25 m x 150 mm	8 Rollen

Zusatzhinweis

Auskünfte über Verarbeitungs- und Anwendungsmöglichkeiten unserer Produkte, technische Empfehlungen oder Beratungen und sonstige Angaben unserer Mitarbeiter (anwendungstechnische Beratung) erfolgen nach bestem Wissen, jedoch unverbindlich und unter Ausschluss jeglicher Haftung. Sie befreien unseren Kunden und dessen Abnehmer nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen auf die Eignung der Produkte für die beabsichtigten Verfahren und Zwecke.

Thumag AG · Alleestrasse 9 · CH-9326 Horn · Telefon 071 844 40 40 · Telefax 071 844 40 49 · info@thumag.ch · www.thumag.ch